

## BUTINOX Futura Grunnmur

### Produktbeskrivelse

#### Egenskaper og fordeler

**BUTINOX Futura Grunnmur** er en silkematt spesialmaling for sokkeletasjer og grunnmur. Malingen har god heft, er lett å påføre og dekker godt. Overflaten er enkel å rengjøre.

#### Bruksområde

Benyttes på grunnmur og sokkeletasjer av betong, eternitt (ikke Supereternitt) og sementrik puss. Produktet anbefales ikke på kalkrik puss og ubehandlet teglstein. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

#### Renhold

Malte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker.

#### Anbefalt vaskemiddel

Renhold utføres med **BUTINOX Husvask**.

#### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold / mekaniske faktorer og ommaling må derfor gjøres etter behov. Ved rengjøring før maling anbefales **Butinox Kraftvask**.

## Reparasjon av skade

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt forhandler eller utførende firma.

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47239693, 47239742, 47239704, 47239757, 47239712, 47239761, 47239723, 47239776

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00  
Fax: +47 32 84 13 85  
SDSscanox@scanox.no

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate/type underlag**

**Fyll ut relevante produktdetaljer**

**Glansgrad**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Arbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**