

---

## BUTINOX DØR- OG VINDUSMALING

---

### Produkttype:

Butinox Dør- og Vindusmaling er en meget værbestandig, halvblank alkydmaling for utendørs dører og vinduer i treverk. Den er ekstra godt egnet for høvlet treverk. Malingen er tiksotrop, lettstrøken, fyldig og gir god kantdekk.

Butinox Dør- og Vindusmaling inneholder aktive filmkonserverende sopp- og algehindrende midler. Gir en fleksibel film og er spesielt egnet i værharde og fuktige strøk. Gir total beskyttelse mot solens UV-stråler, og inneholder lysstabilisator.

### Bruksområder:

Butinox Dør- og Vindusmaling anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt utvendig treverk. Kan også benyttes som dekkstrøk på stål og andre metaller.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	<p>Underlaget må være rent og tørt. Vinduer, samt andre høvlede flater slipes. Rund av skarpe kanter. Fjern løse trefibre. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox Oljegrunding; påfør tynt på høvlede flater.</p> <p>Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålbørstes med kardask/slipes lett. Gammel værslitt beis/dekkbeis/maling stålbørstes med kardask eller slipes. Værslitt treverk slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre.</p> <p>Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres. Bart og tidligere værslitt treverk grunnes med et tynt strøk Butinox Oljegrunding etter forbehandlingen.</p> <p>Galvanisert stål/aluminium vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann og skylles godt; eller gis ett strøk etsgrunning. Eldre plater må vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Bølgeblekk/jern/stål vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling og evt. synlig rust. Behandles deretter med ett strøk rusthindrende grunning (Quick Universalgrunning).</p>
<b>Bruksmåte:</b>	<p>Butinox Dør- og Vindusmaling skal ikke tynnes. Forhandlede (grunnede) flater ferdigbehandles med to strøk Butinox Dør- og Vindusmaling. På gammel intakt beis/dekkbeis/maling påføres 1–2 strøk. Malingen påføres best med pensel. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).</p>
<b>Påføringsmetode:</b>	<p>Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.</p>
<b>Anbefalt forbruk:</b>	<p>10–12 m<sup>2</sup>/litr. pr strøk på høvlet treverk.</p>
<b>Viskositet:</b>	<p>Ca 3,7 Poise (Cone–Plate)</p>
<b>Litervekt:</b>	<p>Ca. 1,2</p>

<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 45
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overmalbar: Ca. 24 timer.
<b>Data for høytrykksprøyte:</b>	Dyse: 0,018" Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Scanox White Spirit.
<b>Emballasje/baser:</b>	1 og 3 ltr. Hvit, A, B, C, Gul, Oker og Oksidrød base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	<u>Tåler ikke frost.</u> Fraktes og lagres frostfritt. Omrøres før og under bruk. Dugg på halvtørr maling kan gi mattskjolding; sol på halvtørr maling kan gi solblæring. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblærer. Bokser med ulike produktionsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 300 g/l VOC.
<b>Revisjonsdato:</b>	09.02.11