
BUTINOX FUTURA DØR OG VINDU MALING

Produkttype:

Butinox Futura Dør og Vindu Maling en dekkende utendørs maling med meget god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Produktet inneholder filmkonserverende midler mot svertesopper og alger. Butinox Futura Dør og Vindu Maling er enkel å påføre, har meget god utflyt og beholder farge og glans over lang tid.

Bruksområder:

Butinox Futura Dør og Vindu Maling er spesielt egnet til høvlet treverk som for eksempel vinduer, dører, staffasjer, hagemøbler, gjerder og andre detaljer utendørs. Velegnet for takrenner osv. av metall/plast.

Tekniske data:

Forbehandling:	<p>Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i 4–6 uker rengjøres med Butinox Husvask og stålbørstes.</p> <p>Tidligere behandlet treverk rengjøres med Butinox Husvask. Løs maling og løse trefibre fjernes ved skraping/børsting. Vakuum- og dyppimpregnert treverk som inneholder voks el. silikon skal avfettes med rødsprit. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Avrund skarpe kanter med sandpapir. Bart treverk og kittfals grunnes med ett strøk Butinox Futura Grunning. Husk å mette endeveden.</p> <p>Galvanisert stål/aluminium vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann og skylles godt, eller gis ett strøk etsgrunning. Eldre plater må vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Bølgeblekk/jern/stål vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling og evt. synlig rust. Behandles deretter med ett til to strøk rusthindrende grunning (Quick Bengalack Metallgrunning).</p>
Bruksmåte:	<p>På grunnede, høvlede/glatte flater skal Butinox Futura Dør og Vindu påføres i <u>3 strøk</u>. På gammel intakt maling påføres 2 strøk. Tilstrekkelig filmtykkelse er viktig for å sikre god beskyttelse og lange vedlikeholdsintervaller.</p> <p>Benyttes rull eller sprøyte, bør det raskt etterstrykes med pensel.</p>
Påføringsmetode:	Pensel, rull el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	6–12 m ² /litr. pr strøk; avhengig av underlaget.
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	40–55 µm pr. strøk
Viskositet:	115–125 K.U.
Litervekt:	1,27 (Helhvit)
Volumtørrstoff (i %):	37 (Helhvit)

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Cirka 4 timer Avviker ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Glans (v/ 60 °):	40–50
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018" Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Helhvit, A-, B-, C- og Oksydrød base.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Rør godt om før bruk. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk og tørking. Skal ikke tynnes. Benyttes ikke ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Unngå påføring i direkte sollys; gå <i>etter</i> solen. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblæring. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 60 g/l VOC.
Revisjonsdato:	14.02.13