
BUTINOX FUTURA SOFT LOOK

Produkttype:

Butinox Futura Soft Look er en alkydmodifisert akryl maling for utvendig bruk. Produktet gir et *helt matt*, elegant utseende og uttrykk, ulikt andre eksteriørmalinger. Den er basert på bindemidler og pigmenter som gir meget god værbestandighet og lang holdbarhet. Teknologien sikrer en fleksibel film som er meget fargebestandig og gir god dekkevne. Malingen er fyldig og lettstrøken. Inneholder effektive midler mot overflatesopp og alger.

Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning eller Butinox Oljegrunning.

Bruksområder:

Butinox Futura Soft Look benyttes til utvendig treverk hvor man ønsker et matt, malt utseende. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være fast, rent og tørt. Nytt treverk må behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox Futura Grunning eller Butinox Oljegrunning. Skarpe kanter avrundes. Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3–4 uker stålbørstes; gammel værslitt beis/maling skrapes eller slipes. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Sopp- og algedreper. Gammelt bart treverk, eller nedslitt, tidligere behandlet underlag, grunnes med Butinox Futura Grunning eller Butinox Oljegrunning etter forbehandlingen. Husk å mette endeveden, påfør 3–4 strøk vått-i-vått.
Bruksmåte:	Sørg for god omrøring før og under bruk. Grunnede, uhøvlede flater ferdigbehandles med 2 strøk Butinox Futura Soft Look. På <i>liggende</i> kledning skal det påføres <u>3 strøk</u> for å sikre nok maling på den høvlede delen; min. 100 µm tørrfilmtykkelse. På gammel intakt maling påføres 2 strøk. Stryk 2–3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Benyttes rull eller sprøyte bør det raskt etterstrykes med pensel. Husk å behandle endeveden. Malingen er lett å stryke ut; det er derfor viktig å påføre fyldig for å oppnå tilstrekkelig filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Pensel, rull el. sprøyte.
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	5–9 m ² /litr. pr. strøk
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	10–14 m ² /litr. pr. strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	40–50 µm pr. strøk
Viskositet:	160–220 cP
Litervekt:	1,33 (Helhvit)

Volumtørrstoff (i %):	Ca. 41 (Helhvitt)
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Cirka 2 timer. Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Glans:	Hel matt 03 (typisk verdi; v/ 60 og 85°)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018" Viftevinkel: 65–80° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ² (150–180 kg/m ²)
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Helhvitt, A-, B-, og C-baser. C-baser fargebrekkes etter egne resepter, og i et begrenset, kvalitetssikret fargeutvalg.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	<p>OBS! Produktet bør ristes før det utleveres fra butikk, gjelder også Helhvitt ferdigfarge. Rør godt om før bruk og under arbeidets gang.</p> <p>Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk og tørking. Skal ikke tynnes. Benyttes ikke ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Unngå påføring i direkte sollys; gå etter solen. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblæring. Maling på brannbeskyttet kledning, kan gi saltutfelling/avflaking. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.</p>
Ytterligere informasjon:	<p>Se HMS- og FDV Datablader for produktet.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 50 g/l VOC.</p> <p>Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket <i>Svanen</i>.</p>
Revisjonsdato:	12.03.2014

