
BUTINOX OLJEMALING

Produkttype:

Butinox Oljemaling er en meget værbestandig, halvblank oljemaling til utendørs treverk. Den gir en fleksibel film og er spesielt egnet i værharde og fuktige strøk. Oljemalingen er tiksotrop, meget lettstrøken og fyldig, og gir total beskyttelse mot solens UV-stråler. Inneholder lysstabilisator. Butinox Oljemaling inneholder aktive filmkonserverende sopp- og algehindrende midler.

Bruksområder:

Butinox Oljemaling anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt utvendig treverk. Kan også benyttes som dekkstrøk på stål og andre metaller.

Tekniske data:

Forbehandling:	<p>Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox Oljegrunning. Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålborstes med kardask/slipes lett. Gammel værslitt beis/dekkbeis/maling stålborstes med kardask eller slipes. Værslitt treverk slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres. Bart og tidligere værslitt treverk grunnes med Butinox Oljegrunning etter forbehandlingen.</p> <p>Galvanisert stål/aluminium vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann og skylles godt; eller gis ett strøk etsgrunning. Eldre plater må vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Bølgeblekk/jern/stål vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling og evt. synlig rust. Behandles deretter med ett strøk rusthindrende grunning (Quick Universalgrunning).</p>
Bruksmåte:	<p>Butinox Oljemaling skal ikke tynnes. Forbehandlede (grunnede) flater ferdigbehandles med to strøk Butinox Oljemaling. På gammel intakt beis/dekkbeis/maling påføres 1–2 strøk. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).</p>
Påføringsmetode:	<p>Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.</p>
Anbefalt forbruk:	<p>5–8 m²/litr. pr strøk på uhøvlet; 10–12 m²/litr. pr strøk på høvlet treverk.</p>
Viskositet:	<p>Ca 3,5 Poise</p>
Litervekt:	<p>1,25</p>
Volumtørrstoff (i %):	<p>Ca. 64</p>
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	<p>Overmalbar: Ca. 24 timer</p>
Data for høytrykkssprøyte:	<p>Dyse: 0,018"</p>

	Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Scanox White Spirit.
Emballasje/baser:	1, 3 og 10 ltr. Hvit, A, B, C, Oker og Oksidrød base.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres og brukes i minusgrader. Omrøres før og under bruk. Dugg på halvtørr maling kan gi mattskjolding; sol på halvtørr maling kan gi solblæring. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblærer. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 300 g/l VOC.
Revisjonsdato:	09.02.11