
TRESTJERNER SIGURAL EPOKSY GULVMALING

Produkttype:

2-komponent, vanntynnbar epoksymaling med fremragende slitestyrke og kjemikaliebestandighet for innendørs bruk. Produktet består av en pigmentert herderdel og en epoksydel som blandes sammen.

Produktet gir en meget god beskyttelse mot mekanisk slitasje, vannsøl, oljer og kjemikalier.

Bruksområder:

Produktet benyttes på mur og betongflater i vaskerom, fyrrom, kjeller, trapper, garasjergulv, lagerhaller, industrigulv, verksted- og næringsmiddelindustri, bensinstasjoner og gulv og vegger i landbruket.

Produktet kan påføres på egnet, trykkfast, avrettingsmasse.

Tekniske data:

Forbehandling:	<p>Flaten må være fri for fett og oljer. Tidligere malte flater avfettes med Butinox Kraftvask og mattslipes.</p> <p>Nystøpt gulv må tørke i minimum 2 mnd før behandling (1 uke pr. cm betongstøp), og relativ fuktighet i betongen må være under 85 %. Nystøpt eller ubehandlet gulv må maskinlipes eller syrevaskes for å fjerne slamslag og eventuell membranherder. Ved syrevasking benyttes 10-15 % saltsyreopløsning. La virke i 15 min og skyll godt med rent vann. Syrevasking må ikke foretas på gulv uten avløp eller mulighet for god utskylning. Alternativ til syrevasking er maskinlipping.</p>
Bruksmåte:	<p>Hell del B opp i del A. Rør godt om, og vent ca. 10 min før blandingen tas i bruk. Blandingens må brukes innen 1,5 time.</p> <p>Påfør først malingen med en flat pensel langs kanter. Mal deretter resten av gulvet med en korthåret rull eller pensel.</p> <p>Underlaget og luftens temperatur bør være min. +15 °C ved bruk og under herding.</p> <p>På stålglatte, harde betong grunnes det med 1 strøk fortynt Sigural i ønsket farge (tynnes ca. 10% med vann etter sammenblanding av A + B komponent); – deretter 2 strøk uforynt Sigural.</p> <p>På løse, sugende puss og betongflater grunnes det med Sigural Klar Grunning og 2 strøk Sigural i ønsket farge</p> <p>Det skal gå minst 12 timer, men ikke mer enn 48 timer mellom strøkene. Går det mer enn 48 timer mellom strøkene må gulvet mattslipes før overmaling.</p>
Blandingsforhold (Del A:B)	<p>Vekt: 2,4 : 1</p> <p>Volum: 2,2 : 1</p>
Påføringsmetode:	<p>Rull el. pensel.</p>

Anbefalt forbruk:	5–8 m ² /litr. pr strøk, avhengig av underlaget.
Litervekt:	1,2
Volumtørrestoff (i %):	49 ± 2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: 12 timer. Må overmales innen 48 timer. Brukstørr: 24 timer Tyngre belastninger: Ca. 48 timer
Glans (v/ 60 °):	Blank (50–70)
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	1 og 3 L Del A+B; Grunning, Antikkhvit, Skygrå, Varmgrå og Grå 6,2 L Del A; Skygrå og Varmgrå 3 L Del B
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Brukstemperaturer høyere enn +15 °C sikrer raskere herding og optimal slutthardhet. Sørg for god utlufting under herding av filmen. Tørketiden påvirkes vesentlig av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. På underlag som er tidligere behandlet med en <u>ikke</u> alkalifast olje eller alkydmaling kan en forsåpning oppstå. Malingen vil da herde dårlig og slippe fra underlaget. Benytt beskyttelseshansker; unngå hudkontakt. Sørg for å benytte samme produksjonsnummer på samme gulvflate, for å unngå fargeforskjeller. TreStjerner Sigural Klar Grunning har en svak gul egenfarge, og skal ikke benyttes som toppstrøk.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/j): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 140 g/l VOC.
Revisjonsdato:	01.11.16