

TRESTJERNER Gulvmatt

Produktbeskrivelse

Type

Helmatt gulvlakk for tre og parkett.

Egenskaper og fordeler

Vanntynnet og luktsvak. Har oljens utseende og lakkens slitestyrke. Gir ingen synlig lakkfilm. Produktet gir et transparent, helmatt, lunt og dempet uttrykk – som fremmer treverkets naturlige utseende.

Bruksområde

Gulv og trapp i heltre og parkett, samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakkerte, oljede og lutede flater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L og 3 L.
Brekking	Skal ikke brekkes.
Glansgrad	Ved 60°: 2-5. Ved 85°: 3-6.
Generisk type	Vanntynnet akryl/-polyuretanlakk.
Tørrestoff pr volum	27 ± 2 volum%
Litervekt	1,04
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. "Ny og bedre" skal ikke blandes med tidligere versjon av produktet. Rør godt om før og under arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater. Hell en passende mengde lakk på gulvet, og fordel lakken jevnt og fyldig i bordenes lengderetning. Påføres fyldig og jevnt. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.

Rengjøring av maleverktøy

Vann.

Spreddevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	27 - 34

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkeringstiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C

Overlakterbar etter	4 t
Brukstørr / forsiktig bruk	8 t
Sterk belastning / gjennomherdet	2 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Alle underlag skal først renses med TRESTJERNER Gulvrens.
Lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater mattslipes med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

Topptrøk

TRESTJERNER Gulvmatt.

Nye og ubehandlede gulv påføres 3 strøk.

Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk.

På tidligere oljede gulv påføres 2 strøk. NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen.

Vedlikehold

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter lakkering.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking



Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

49424692, 49424703

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.