

## TRESTJERNER Betongolje

### Produktbeskrivelse

#### Type

TRESTJERNER Betongolje er en klar, vanntynnbar akryl dispersjon for betong.

#### Egenskaper og fordeler

Den reduserer støvdannelse, gir en beskyttende hinne og forenkler rengjøring. TRESTJERNER Betongolje har god penetrasjon, tørker fort, gulner ikke og er lett å påføre. TRESTJERNER Betongolje kan overmales med TRESTJERNER Gulvmaling, TRESTJERNER Betongmaling og TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling.

#### Bruksområde

TRESTJERNER Betongolje anvendes innendørs på betonggulv, og på betongflater som tak og vegger. Flatene må være rene, tørre og ubehandlede.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 og 10 liter.
<b>Generisk type</b>	Vanntynnet akryl dispersjon.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	30 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.02
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 63 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

Røres godt opp fra bunnen.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann og BUTINOX Penselrens.

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	30 - 38

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet.

## Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketid og herdetid.

**Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:**

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Overmalbar</b>	Ca. 4 timer
<b>Bruktørr / forsiktig bruk</b>	8 timer
<b>Herdet</b>	Ca. 7 dager

Unngå sterk belastning og vannsøl den første uken etter behandling.

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent og tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer og andre forurensninger.

Skitne flater rengjøres med BUTINOX Kraftvask og skylles godt med vann.

Skader i betongen utbedres.

Nystøpt betong bør herde i min. 2 måneder før påføring av TRESTJERNER Betongolje.

Løs puss og rester av sementslam må fjernes mekanisk eller syrevaskes.

Stålglatt betong må maskinlipes eller syrevaskes.

TRESTJERNER Betongolje påføres i 1-2 strøk, avhengig av underlagets beskaffenhet.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



TOMTOGORT.NO

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

44557713, 44557724

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.