

## QUICK Bengalack Metallgrunning

### Produktbeskrivelse

#### Type

QUICK Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling.

#### Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende maling på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblekk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L og 3 L. Enkelte farger er kun tilgjengelig i 0,75 ltr. emballasje.
<b>Farger</b>	0,75 L: Hvit, Sort, Grå, Metallgrå, Sink, Rødbrun. 3 L: Hvit, Sort, Grå.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	45 ± 2 volum% Hvit
<b>Litervekt</b>	1,25 Hvit
<b>Flammepunkt</b>	36 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel eller korthåret rull.  
Rør godt om til malingen får en jevn konsistens. Påføres fyldig og jevnt.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,017-0,021"
<b>Viftevinkel</b>	40-50°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	45 - 56

## Tynner

SCANOX White Spirit.

## Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 10 t
Bruktørr	Min. 24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	
Nytt jern og stål:	Vask med BUTINOX Kraftvask. Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Vask med BUTINOX Kraftvask. Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Galvanisert stål og lettmetall:	Avfettes med UNIVERSALTYNNER Nr.1. Vaskes med BUTINOX Kraftvask, spedd 1:5 med vann. SKYLL GRUNDIG med rent vann! Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Hardplast:	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med BUTINOX Husvask/Kraftvask. Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.

## Grunning

2 strøk QUICK Bengalack Metallgrunning.

## Toppstrøk

QUICK Bengalack Metallgrunning kan benyttes som toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk).

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL = Yrkeshygienisk luftbehov. YL-tallet = Den totale luftmengde i kubikkmeter som skal til for å spe løsemiddelgassen fra 1 liter maling til en helsemessig akseptert konsentrasjon. Jo høyere YL-tallet er, jo sterkere løsemiddel og desto større er helsefaren.

YL-tallene er inndelt i 7 YL-grupper. Måleenhet: Kubikkmeter luft / liter. YL-gruppe 00 -> YL-tall 0-30. YL-gruppe 0 -> YL-tall 30-100. YL-gruppe 1 -> YL-tall 100-400. YL-gruppe 2 -> YL-tall 400-800. YL-gruppe 3 -> YL-tall 800-1600. YL-gruppe 4 -> YL-tall 1600-3200. YL-gruppe 5 -> YL-tall >3200.

YL-gr. 3                                      YL-tall:                      Ikke relevant.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

46127741, 46127843, 46127756, 46127858, 46127760, 46127775, 46127862, 46127786, 46127794

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.