

## TRESTJERNER Gulvmaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Høykvalitet vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling.

#### Egenskaper og fordeler

TRESTJERNER Gulvmaling har høy slitestyrke, er luktsvak og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Produktet er lett å påføre, er hurtigtørkende og gir meget god vedheft til underlaget. Malingen gir en flott og jevn overflate.

Produktet leveres som Matt, Halvblank og Blank.

#### Bruksområde

Benyttes innendørs på treverk og betong i tørre rom. Produktet kan påføres på egnet, trykkfast, avrettingsmasse. Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (base 0,68 L), 3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L <b>kun halvblank A- og B-base</b> ).
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Butinox Colour Manager. Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Ferdigfarger: Hvit.
<b>Glansgrad</b>	Matt (4) Halvblank (40) Blank (75)
<b>Generisk type</b>	Vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	36 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.2
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 92 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

Rør godt om før og under arbeidet. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Etterstryk med pensel, ved bruk av rull, for å unngå struktur i filmen. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fylldig og jevnt.

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann og BUTINOX Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 - 8	125 - 167	45 - 60

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørk/herding vesentlig.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 2 timer
Overmalbar	Min. 8 timer
Brukstørr / forsiktig bruk	24 timer

Unngå sterk belastning (f.eks vask av gulv, skyve møbler, tildekking) de to første ukene etter påføring. Malingen trenger 3-4 uker for å oppnå full slitestyrke.

## Bruksanvisning

<b>Underlag</b>	
<b>Tre/Parkett:</b>	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer. Renses med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere malte/lakkerte flater nedmattes og avstøves. Ubehandlet eller nedslipt underlag påføres 2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning. Tidligere behandlede gulv påføres 1-2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning. Grunningen MÅ tørke min. 12 timer etter hvert strøk. Påfør deretter 2-3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling.
<b>Laminat:</b>	Laminat trenger ingen grunning. TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på eldre laminatgulv. Det finnes moderne, glatte laminatgulv som ikke er egnet til overmaling. Sett en prøve og kontroller vedheften på et lite synlig sted på gulvet.
<b>Betong:</b>	TRESTJERNER Gulvmaling anvendes på eldre ubehandlede og tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført avrettingsmasse. Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Skader i betongen utbedres. På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens. Blanke flater nedmattes. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; ubehandlede flater påføres tre strøk.

**Gulvbelegg:**

TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på eldre homogene vinyl og linoleumbelegg. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før overmaling.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

TRESTJERNER Gulvmaling Matt: 48271595, 48271383, 48133574, 48133585, 48271606, 48271364, 48271614, 48271372

TRESTJERNER Gulvmaling Halvblank: 45426776, 28198315, 45426742, 25977471, 28198281, 45426757, 25977489, 45100440, 45426761, 25977497

TRESTJERNER Gulvmaling Blank: 47254703, 47254718, 45662854, 45662865, 47254722, 47254737, 47254741, 47254756

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.