

BUTINOX Oljedekkbeis

Produktbeskrivelse

Type

Oljedekkbeis for utvendig treverk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Oljedekkbeis gir dekkende avdempet trestruktur med god beskyttelse og holdbarhet. Fyldig konsistens og god utflyt. Kan påføres i minusgrader.

Bruksområde

Benyttes i system med **BUTINOX Oljegrunning** eller **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk utendørs. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Bart metall grunnes først med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 (base 2,7) og 10 (base 9) liter.
Fås i følgende baser	A, B, C, oker, oksydrød og gul.
Brekking	Baser skal fargebrekkes før bruk.
Farger	Hvit.
Tørrestoff pr volum	54 ± 2 volum%
Litervekt	1.22
Flammepunkt	Closed cup (CC): 62°C (143.6°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

Underlag som tidligere har vært behandlet med tjære- eller mineralholdig beis, kan gi misfarging.

Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull + beispensel; eller kun beispensel.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	150-180 kg/cm ²

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Rengjøring av maleverktøy

BUTINOX Penselrens.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	5 - 8	125 - 200	68 - 108
Anbefalt, høvlet treverk:	10 - 12	83 - 100	45 - 54

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Dugg på halvtørr behandling kan gi mattskjolding. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tiden før overmaling.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar 24 timer

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med 1 x BUTINOX Oljegrunning . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Påfør 2 strøk BUTINOX Oljedekkbeis . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.
Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker:	Vask med BUTINOX Husvask . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør BUTINOX Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Påfør BUTINOX Oljegrunning . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Påfør 2 strøk BUTINOX Oljedekkbeis . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.

Bart og værslitt treverk:	Vask med BUTINOX Husvask . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør BUTINOX Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Påfør BUTINOX Oljegrunding . Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Påfør 2 strøk BUTINOX Oljedekkbeis . Husk endevedsbehandling.
Tidligere behandlede og intakte flater:	Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll godt med rent vann. Påfør BUTINOX Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Påfør 1-2 strøk BUTINOX Oljebeis . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.
Gammel værslitt beis, dekkbeis eller maling:	Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll godt med rent vann. Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre. Påfør BUTINOX Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Bart treverk grunnes med BUTINOX Futura Grunning . Påfør 2 strøk BUTINOX Oljedekkbeis . Stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk endevedsbehandling.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Kan lagres og brukes i minusgrader.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

22529556, 22529564, 48959146, 22529648, 22529713, 22529762, 22529655, 22529721, 22529663, 22529739, 22529770, 22529754

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.