

BUTINOX Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet terrassebeis med spesialolje som beskytter og bevarer impregnert treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige utseende med et transparent klart eller innfarget utseende. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Effektiv mot grønske. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper. Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring. Brukstørr, se tørketider.

Bruksområde

Produktet anbefales brukt på steder hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (baser 2,7 L) og 10 L (baser 9 L).
Fås i følgende baser	Klar, gylden og gul. Klar benyttes både som ferdigfarge og base.
Brekking	Baser skal brekkes. Kan blandes i utvalgte farger over Butinox Colour Manager.
Farger	Ferdigfarger: Klar, Gylden, Gråhvit og Tjærebrun.
Generisk type	Alkydemulsjon.
Tørrestoff pr volum	26 ± 2 volum%
Litervekt	0.99 - 1.012
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull.

Rengjøring av maleverktøy

Såpe og vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)
Anbefalt:	6 - 8	

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk og under tørking.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Opgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Underlagstemperatur	23 °C	15 °C	10 °C

Støvtørr	3 t	5 t	8 t
Bruktørr / forsiktig bruk	8 t	12 t	16 t

Bruksanvisning

Underlag	Framgangsmåte
Nytt treverk:	Nytt treverk behandles først etter opptørking; 1-2 måneder avhengig av værforhold. Rens deretter med BUTINOX Terrasselysner før beising for å fjerne evt. overskuddssalter og eventuelle urenheter. Påfør BUTINOX Terrassebeis når treverket er tørt. Påfør beisen med pensel eller rull i hele bordets lengderetning. Beis maks 1-2 panelbord om gangen i hel lengde. Etterstryk umiddelbart overskytende beis med en pensel. Beisen skal ikke danne film, men trekke inn i treverket.
Tidligere behandlet treverk:	Rens med BUTINOX Terrassebeisfjerner og deretter BUTINOX Terrasselysner. Påfør BUTINOX Terrassebeis når treverket er tørt. Påfør beisen med pensel eller rull i hele bordets lengderetning. Beis maks 1-2 panelbord om gangen i hel lengde. Etterstryk umiddelbart overskytende beis med en pensel. Beisen skal ikke danne film, men trekke inn i treverket.

Vedlikehold

Rengjør terrassen årlig med BUTINOX Husvask.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Sørg for tett lukking av spannet ved lagring.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

48408984, 42622625, 44828840, 42622614, 52879082, 52879078, 52879044, 52879097, 52879063, 52879116, 52879052, 52879101

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.