

## BUTINOX Futura Grunnmur

### Produktbeskrivelse

#### Egenskaper og fordeler

**BUTINOX Futura Grunnmur** er en silkematt spesialmaling for sokkeletasjer og grunnmur. Malingen har god heft, er lett å påføre og dekker godt. Overflaten er enkel å rengjøre.

12 års skriftlig garanti på farge og glans.

#### Bruksområde

Benyttes på grunnmur og sokkeletasjer av betong, eternitt (ikke Supereternitt) og sementrik puss. Produktet anbefales ikke på kalkrik puss og ubehandlet teglstein. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 (base 2,7) og 10 (base 9) liter.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt
<b>Tørrestoffinnhold basert på volum</b>	40 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.3
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte.  
Påføres fyldig og jevnt i to strøk. Påføres med rull eller malingsprøyte og pensel.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,021"
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengjøring av malerverktøy

Vann.

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	4 - 8	125 - 250	50 - 100
<b>Kommentarer:</b>	Avhengig av underlaget.		

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C ved påføring og under tørking.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Støvtørr</b>	Ca. 30 min.
<b>Overmalbar</b>	Min. 6 timer

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

Vask med **BUTINOX Kraftvask**. Skyll godt med rent vann.  
Løs puss eller rester av sementslam må børstes ned til fast underlag. Formolje må fjernes.  
På grunnmur av betong må rester av sementslam og formolje fjernes mekanisk før videre behandling.

Produktet anbefales ikke på kalkrik puss og ubehandlet teglstein. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling.  
Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.

Tidligere malte flater vaskes med **BUTINOX Kraftvask**. Skyll godt med rent vann.

Eventuelle skader i underlaget utbedres forskriftsmessig før malingsbehandling.

### Forbehandling

Flater som er angrepet av sopp, alger eller mose behandles med **BUTINOX Sopp- og Algedreper**.

### Grunning

Ubehandlede, eller tidligere malte underlag som er sugende eller krittende, skal etter vask grunnes med **JOTUN Mur grunning** eller **TAKSITT Grunning for Takstein**.

### Topptrøk

2 strøk **BUTINOX Futura Grunnmur**.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47239693, 47239742, 47239704, 47239757, 47239712, 47239761, 47239723, 47239776

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.