
BUTINOX FUTURA GRUNNING

Godkjent iht. BPD under produkttype PT8, Treimpregneringsmidler: Godkj.nr. NO-2011-0006
(Sverige: Behörighetsklass 2: 5049, Behörighetsklass 3: 5048)

Produkttype:

Butinox Futura Grunning er en pigmentert vanntynnbar oljegrunding for alt nytt og værslitt utvendig treverk. Grunningen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Butinox Futura Grunning inneholder middel mot svertesopp, og inneholder i tillegg effektivt biocid mot råtesopp. Produktet motvirker angrep av råtesopp. Pigmenteringen tilsvarer fargen til nytt treverk og beskytter treverket mot skadelig UV lys. Butinox Futura Grunning gir meget god vedheft for toppstrøket, og er vannavvisende.

Bruksbetingelser: Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr.

Butinox Futura Grunning bør snarest mulig viderebehandles med et toppstrøk, men kan stå i opptil 1 måned før toppstrøket påføres.

Bruksområder:

Butinox Futura Grunning skal benyttes på nytt, ubehandlet eller nedslitt tidligere behandlet utvendig treverk. Det er viktig at nytt, utvendig treverk alltid settes inn med Butinox Futura Grunning som første strøk. Det anbefales viderebehandling snarest og senest innen 1 mnd. med Butinox Futura Dekkbeis eller Butinox Futura Maling.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være fast, rent og tørt. Ubehandlet kledning som har stått lengre enn 3 uker stålborstes/slipet lett. Nedbrutt beis eller maling skrapes/slipet ned til friskt treverk. Nedbrutt treverk slipet ned til friskt treverk. Løse trefibre må fjernes. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk da gammel linolje kan forårsake blæredannelse med overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Sopp- og algedreper.
Bruksmåte:	Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med ett strøk Butinox Futura Grunning. Gammelt bart, eller nedslitt, tidligere behandlet underlag, grunnes med Butinox Futura Grunning etter forbehandlingen. All endeved må mettes med grunning; 3–4 strøk, vått i vått. Det grunnede treverket bør ferdigbehandles snarest mulig og senest innen 1 mnd. På høvlet treverk anbefales et tynt strøk Butinox Futura Grunning. Butinox Futura Grunning skal trekke inn i treverket og ikke danne film.
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.

Anbefalt forbruk:	4–7 m ² /l pr. strøk på uhøvlet; 6–8 m ² /l pr. strøk på høvlet treverk. Maksimalt forbruk (4 m ² /l) må ikke overskrides.
Viskositet:	55–57 sek (DIN 4).
Litervekt:	1,00
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 40
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 24 timer
Tynning/rengjøring:	Skal ikke tynnes / Verktøy rengjøres med såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Leveres pigmentert.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Produktet tåler ikke frost. Omrøres før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Unngå å grunne ved fare for dugg eller regn. Ved påføring og gjennom hele tørkeperioden (~24 timer) må temperaturen i luften og underlaget være over + 5 °C. Benytt Butinox Oljegrunning i den kalde årstid. Overbeising med transparent beis kan gi en noe annen farge enn beis påført direkte på treverket; gjør prøveoppstrøk. Kun til utendørs bruk.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC. Godkjenningsbrev som Biocidprodukt under PT8 kan sendes på oppfordring. Kontakt info@scanox.no
Revisjonsdato:	11.03.2013