

# TYRILIN Tjærebeis

## Produktbeskrivelse

### Type

**TYRILIN Tjærebeis** er en transparent høykvalitets utendørs trebeskyttelse som gir en særegen lød og et eksklusivt utseende på treverket. Er basert på værbestandige alkydoljer i blanding med naturproduktet tretjære.

### Egenskaper og fordeler

**TYRILIN Tjærebeis** inneholder spesialoljer som trenger godt inn i treverket og gir et vakkert utseende, hindrer fuktopptak og stabiliserer treet mot oppsprekking. Beisen har et høyt tørrstoffinnhold og er forsterket med lysfilter og transparente pigmenter for best mulig værbestandighet og beskyttelse mot skadelig sollys. Produktet inneholder i tillegg filmkonserverende middel for å motvirke svartesopp.

### Bruksområde

**TYRILIN Tjærebeis** benyttes på nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebeiset utendørs treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, stabbur, gjerder, naust og hus med villmarkspanel. Kan påføres rett på treverket uten oljegrunning.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (innhold 2,7 L) og 10 L (innhold 9 L).
<b>Fås i følgende baser</b>	C og transparent gul.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Butinox Colour Manager</b> .
<b>Farger</b>	8 ferdigfarger (fra lys til en helt sort variant): Lys/Vedlikeholdsbeis, Gylden, Gyldentrød, Mellombrun, Brun, Mørk, Rødbrun og Sort. Ferdigfargene kan også blandes innbyrdes. Fargen i fargekart vil normal avvike noe fra virkelig tjærebeis. Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre.
<b>Glansgrad</b>	Blank overflate ved flere strøk.
<b>Generisk type</b>	Produktet er basert på værbestandige alkydoljer blandet med tretjære.
<b>Tørrstoff pr volum</b>	60 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.95
<b>Flammepunkt</b>	Closed cup (CC): 62°C (143.6°F)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Kan påføres i minusgrader.

**TYRILIN Tjærebeis** er basert på et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe; derfor bør bokser med samme produksjonsnummer benyttes på hele bygget. Bokser/spann med med ulike produksjonsnumre bør blandes før bruk for å hindre nyanseforskjeller.

Tjærebeis mattes og blekner under påvirkning av sollys. Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre. Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling. Det anbefales heller ikke å beise på underlag av ren tretjære.

## Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

## Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.013–0.017"
Viftevinkel	30–40°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle. Ved sprøyting bør beisen etterstrykes med pensel.

## Rengjøring av maleverktøy

White spirit

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	4 – 6	167 – 250	100 – 150
Anbefalt, høvlet treverk:	8 – 12	83 – 125	50 – 75

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Unngå påføring i sterk sol. Dugg og fuktig luft kan gi mattskjolder. Underlaget må være tørt og rimfritt.

## Tørketider

Tørketiden er avhengig av værforhold, soleksponering og inntregning i underlaget.

**Overmalbar** Fra 2 til flere døgn.

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget må være rent og tørt. Skitne flater vaskes med **BUTINOX Kraftvask**.

Nytt treverk:	Behandles før eller umiddelbart etter montering.
Værslitt treverk:	Pusses ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann.
Kledning eller laft som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker:	Stålbørstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann.
Laftet tømmer og glatte høvlede flater:	Pusses før påføring for å bedre heft. Fjern løse trefibre.
Blanke, intakte beisflater:	Må nedmattes før ny beising. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann.
Gammel værslitt/forvitret tjærebeis:	Stålbørstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll godt med rent vann.

## Forbehandling

Påfør **BUTINOX Sopp- og algedreper** iht. bruksanvisningen.

## Topptrøk

Bruk en bred beispensel og stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder.

Nytt uhøvlet treverk: 2 strøk.

Nytt høvlet treverk: 3 strøk.

Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Neste strøk påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene. Husk å behandle ekstra nøye endeved, eksponerte tømmerdragere og tømmer som har begynt å sprekke opp.

## Vedlikehold

Vedlikehold foretas innen 4–8 år; el. etter behov. Syd- og vestvegg slites normalt raskere og trenger hyppigere behandling enn de øvrige veggene; her anbefales normalt 2 strøk.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Kan lagres i minusgrader. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

**Produktkode:** 1025

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

22530570, 22530638, 22530588, 22530646, 22530653, 22530604, 22530661, 22530612, 22530679, 22530620, 22530687, 25977422, 41714332, 41714343, 42704737, 42706485, 42706493, 42706504

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.