

BUTINOX Futura Soft Look

Produktbeskrivelse

Type

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig treverk.

Egenskaper og fordeler

BUTINOX Futura Soft Look er en elegant helmatt maling som gir et moderne uttrykk. Den gir svært holdbar beskyttelse og ekstra langt vedlikeholdsintervall. 12 års skriftlig garanti på farge og glans.

Bruksområde

Benyttes på nye, tidligere beisede, dekkbeisede og malte flater. Benyttes i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk utendørs.

Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Metallet grunnes først med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L(base 2,7 L) og 10 L (base 9 L).
Fås i følgende baser	A, B og C.
Brekking	Baser skal brekkes. C-baser fargebrekkes etter egne resepter, og i et begrenset, kvalitetssikret fargeutvalg.
Glansgrad	Helmatt 03
Tørrstoff pr volum	40 ± 2 volum%
Litervekt	1.15 - 1.29
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 50 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Unngå påføring i direkte sollys.

Underlag som tidligere har vært behandlet med tjære- eller mineralholdig beis, kan gi misfarging.

Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking.

Underlag behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, kan forårsake blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Produktet er lett å stryke ut, det er derfor viktig at det påføres fyldig, dette for å oppnå korrekt filmtykkelse.

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøring med litt såpe og vann.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (m ² /liter)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	5 - 9	111 - 200	44 - 80
Anbefalt, høvlet treverk:	10 - 14	71 - 100	29 - 40

Tynner

Vann.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C ved påføring og under tørking.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	2 t
------------	-----

Bruksanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Avrund skarpe kanter. Glatte flater, for eksempel høvlet kant på liggende kledning, slipes.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	<p>Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med ett strøk BUTINOX Futura Grunning. Bar endevend/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Skal etterbehandles innen 1 måned.</p> <p>Påfør 2 fyldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på uhøvlet treverk. Påfør 3 fyldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på høvlet treverk. På liggende kledning påføres 3 strøk for å sikre nok maling på den høvlede delen, min. 100 µm tørrfilmtykkelse.</p>

Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker:	<p>Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre.</p> <p>Vask med BUTINOX Husvask. Desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algedreper.</p> <p>Bar treverk grunnes med BUTINOX Futura Grunning. Bar endevend/ kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Skal etterbehandles innen 1 måned.</p> <p>Påfør 2 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på uhøvlet treverk. Påfør 3 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på høvlet treverk. På liggende kledning påføres 3 strøk for å sikre nok maling på den høvlede delen, min. 100 µm tørrfilmtykkelse.</p>
Gammel værslitt beis, dekkbeis eller maling:	<p>Stålbørstes med stålkardask, skrapes eller slipes med egnet redskap. Fjern løse trefibre.</p> <p>Vask med BUTINOX Kraftvask. Desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algedreper.</p> <p>Bare flekker (oppstått etter stålbørsting/skraping) grunnes med BUTINOX Futura Grunning.</p> <p>Påfør 2 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på uhøvlet treverk.</p>
Tidligere behandlede og intakte flater:	<p>Vask med BUTINOX Kraftvask. Desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algedreper.</p> <p>Påfør 2 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på uhøvlet treverk.</p>
Ferdiggrunnet kledning fra fabrikk:	<p>Skal etterbehandles innen 1 måned.</p> <p>Påfør 2 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på uhøvlet treverk. Påfør 3 fylldige strøk BUTINOX Futura Soft Look på høvlet treverk. På liggende kledning påføres 3 strøk for å sikre nok maling på den høvlede delen, min. 100 µm tørrfilmtykkelse.</p>

Anmerkning

Produktet bør ristes før utlevering fra butikk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 23720

De tre første tegnene i varenummeret: 19R

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45965235, 45965246, 45965254, 45965265, 45965273, 45965284, 45965292

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.