

Forvaltning, drift og vedlikehold

Butinox Interiør oljemaling 20

PRODUKTINFORMASJON

Butinox Interiør oljemaling 20 er en silkematt, tiksotrop alkydmaling.

Butinox Interiør oljemaling 20 benyttes til innvendig trepanel, trelister, vindusrammer, dører og bygningsplater.

Butinox Interiør oljemaling 20 anbefales til institusjoner, skoler, boligrom, og kontorer hvor det er høy mekanisk slitasje.

Butinox Interiør oljemaling 20 benyttes ved min. temperatur på +5 °C i underlaget og maks. 70 % relativ fuktighet i rommet.

Butinox Interiør oljemaling 20 skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over et år.

Butinox Interiør oljemaling 20 transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjøtransport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Yrkeshygienisk luftbehov

YL-GRUPPE: 1

YL-TALL: 100-400 m³/l

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tørr form behandles som restavfall, men behandles som spesialavfall i våt form.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuelle ommalinger.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat, og benyttet utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet,

påføring osv. For mer informasjon, se:

www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Butinox Interiør oljemaling 20 er basert på tiksotrop alkydolje og kan tynnes med White Spirit. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. i Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH 9 og en temperatur på < +40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

Rom Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

Forvaltning, drift og vedlikehold

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 14.02.13
