

Forvaltning, drift og vedlikehold

UNIPROFF AKRYL 07

PRODUKTINFORMASJON

Uniproff Akryl 07 er en silkematt maling. Kan benyttes på tak og vegger i tørre rom.

Uniproff Akryl 07 benyttes på bygningsplater, glassfiberstrie, puss og betong.

Uniproff Akryl 07 anbefales i oppholdsrom, kontor og forretningslokaler som mellom og sistestrøksmaling på ikke smittende underlag.

Uniproff Akryl 07 benyttes ved min. temperatur på 5°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Uniproff Akryl 07 skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

Uniproff Akryl 07 transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

VOC

EU grenseverdi for produktet:

(kat.A/d): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.



AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Bruk av andre produkter må dokumenteres at det er samme med produktet som er anvendt.

Utbedring av skader av underlag av gipsplater, sponplater, huntonitt plater, vinylbelagteplater eller betong og murpuss som må utbedres med sparkelmasse benyttes Scanox Medium etter vaske med Scanox Husvask og grunnet med Scanox grunning. Avslutt behandlingen med min 2 strøk for gjeldene produkt

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut i fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med

produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon å se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Uniproff Akryl 07 er basert på Akryl og kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Nymalte flater skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid) Benytt et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på under <+40°C. Spyling utføres med lavt trykk.

Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT / E FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Romnavn/ nr Farge

Romnavn/ nr Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no