
BUTINOX INTERIØR OLJEMALING 40

Produkttype:

Butinox Interiør Oljemaling 40 er en halvblank, luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Malingen er av beste penselkvalitet og gir god utflyting og ingen sig – noe som gir gode påføringssegenskaper og en flott overflatefinish. Malingen har god glansstabilitet og dekkevne.

Bruksområder:

Butinox Interiør Oljemaling 40 anbefales til dører, vinduer, listverk, møbler, skap og paneler.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk og/eller tørt, sugende underlag grunnes med Butinox Interiør Heftgrunn for vegg og panel. På nytt treverk påføres kvistlakk før grunning. Tidligere malte flater rengjøres med Butinox Husvask el. TreStjerner Gulvrens, og nedmattes med slipepapir, før grunning. Etter grunning, sparkles evt. ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk, deretter slipes og flekkmales.
Bruksmåte:	Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk, etter underlagets beskaffenhet.
Påføringsmetode:	Pensel eller rull/fordriver. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	8–12 m ² /litr. pr strøk
Viskositet:	300–340 cP
Litervekt:	1,0–1,2
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 37
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 4 timer Overmalbar: Ca. 20 timer
Glans (v/ 60 °):	Halvblank (ca. 40)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Scanox White Spirit
Emballasje/baser:	0,75 og 3 ltr. Hvit, A-, B- og C-base
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Produktet må lagres og transporteres frostfritt. Bokser med ulike produktionsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur,

	luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 300 g/l VOC.
Revisjonsdato:	10.07.13