

BUTINOX Interiør til vegg, panel og list

Produkttype:

Butinox Interiør til vegg, panel og list er en høykvalitets silkematt, løsemiddelfri, meget luktsvak og vanntynnbar akrylmaling for innendørs bruk. Produktet er lett å påføre, hurtigtørrende, har god dekkevne, ingen gulning, er meget slitesterk samt lett å holde ren. Malingen sitter godt på underlag som tidligere er malt med oljemaling.


Bruksområder:

Butinox Interiør til vegg, panel og list er et kombinasjonsprodukt som anbefales på både treverk og slette vegger i stue og oppholdsrom. Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapet, sandsparkel, skjøtemasse, puss, betong, panel og lister.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Husvask og mattes med slipepapir. Gammel blank oljemaling grunnes med Butinox Heftgrunn.
Bruksmåte:	Røres godt om. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge.
Påføringsmetode:	Rull, pensel el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–12 m ² /litr. pr strøk.
Viskositet:	102–132 K.U.
Litervekt:	Ca. 1,3
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 40
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 1 time.
Glans (v/ 60 °):	Silkematt (ca. 10)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150–200 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Hvit, A, B og C-base.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produktionsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrykkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og

Ytterligere informasjon:



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Revisjonsdato:

filmtykkelse.

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillter kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

20.12.2011