

## QUICK EMALJELAKK

### Produkttype:

Quick Emaljelakk er en syntetisk lakk som gir en blank slitesterk og hard overflate. Quick Emaljelakk er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet.

### Bruksområder:

Quick Emaljelakk benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, portstolper, maskiner, stålkonstruksjoner, møbler, innredninger/inventar o.l.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent, tørt og mattslipt. Fjern alt fett, olje, rust, løstsittende maling og lignende.  Galvanisert stål, lettmetall og aluminium: Nye flater vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1 : 5 med vann og skylles godt; eller gis ett strøk etsgrunning. Deretter påføres ett strøk rusthindrende grunning (Quick Universalgrunning).  Jern/stål: Alle flater vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må stålborstes grundig ned til bart metall. Deretter påføres ett strøk rusthindrende grunning (Quick Universalgrunning).
<b>Bruksmåte:</b>	Rør godt om før og under bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
<b>Påføringsmetode:</b>	Flat pensel, korthåret rull/fordriver. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	10–12 m <sup>2</sup> /ltr. pr strøk
<b>Viskositet</b>	320 cP (Cone & Plate)
<b>Litervekt</b>	1,14 (Hvit)
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 41 (Hvit)
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overmalbar: Ca. 5 timer Brukstørr: Min. 8 timer
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Blank: 90–100 Silkematt: 25–35 (finnes kun i Hvit og Sort)
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,013" Viftevinkel: Opptil 80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

<b>Tynning/rengjøring:</b>	Scanox White Spirit.
<b>Emballasje/baser:</b>	¼, ½, 1 og 3 ltr. Klar, Hvit, Silkematt Hvit, Antikkhvit, Perlegrå, Signalgul, Signalrød, Bladgrønn, Marineblå, Sort, Silkematt Sort, A-, B-, C-, Gul-, Gul/Orange-, Grønn-, Bordeaux- og Rød base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Enkelte farger kun tilgjengelig ¼ ltr. emballasje. Kan lagres i minusgrader. Benyttes ikke ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	22.02.12