

---

## QUICK UNIVERSALGRUNNING

---

### Produkttype:

Quick Universalgrunning er en hurtigtørkende, rusthindrende alkyd-grunning som sørger for god heft til underlaget og påfølgende topplakk.

### Bruksområder:

Quick Universalgrunning benyttes innendørs og utendørs på metall, tre og hardplast.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent, tørt og mattslipt og fritt for fett og andre forurensninger. All rust må fjernes før påføring. Benytt stålborste, slipepapir e.l.
<b>Bruksmåte:</b>	Rør godt om før og under bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
<b>Påføringsmetode:</b>	Flat pensel el. sprøyte.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	6–8 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Viskositet</b>	72 K.U.
<b>Litervekt</b>	1,27
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 44
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overmalbar: Ca. 2 timer
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	15–25
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,013" Viftevinkel: Opptil 80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Scanox Universaltynner nr. 1. Lakkeringsutstyr og malerverktøy rengjøres med Scanox Universaltynner nr. 1.
<b>Emballasje/farge:</b>	½ og 1 ltr. Rød.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Kan lagres i minusgrader. Kan overlakkeres med alle typer 1-komp. lakker. Ved lakkering med 2-komp. lakker bør det settes en prøve først for å kontrollere at lakken er kompatibel med grunningen. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS Datablad for produktet.  EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.

# TDA

## Teknisk dataark

---



Revisjonsdato: 28.03.07