

SCANOX FINSPARKEL

Produkttype:

Scanox Finsparkel er basert på cellulosederivat og latekskombinasjoner tilsatt finknust dolomitt. Lett og smidig å arbeide med, samt meget lett å slippe.

Bruksområder:

Scanox Finsparkel er en sparkel for gipsplater, papir og tapeter. Til strimling av gipsplater, skjøt og flekksparkling av bygningsplater. Egner seg godt til helsparkling av bygningsplater og gammel tapet. Farge beige.

Tekniske data:

Forbehandling:	Gamle flater vaskes med Butinox Husvask og slipes. Til dypere sår og ujevnheter anbefales utsparkling med Scanox Grovsparkel. Skader på gipsplater utbedres med gipsbasert sparkel.
Bruksmåte/påføringsmetode:	Benyttes både til hånd- og maskinsparkling. Påføres med egnet høytrykkssprøyte.
Anbefalt forbruk:	Ca. 1,5 l/m ² pr. strøk ved helsparkling.
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 45
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr 30 min. Ny behandling etter 1 døgn eller når massen er gjennomtørr. Lav temperatur og høy luftfuktighet påvirker tørketiden vesentlig.
Fyllingsgrad:	0–2 mm
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: Tilpasses sprøytens kapasitet.
Tynning/rengjøring:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Emballasje:	0,4 og 3 ltr.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og sparkelrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Lagringstid 12 måneder uåpnet.

Ytterligere informasjon:



Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen.

Revisjonsdato: 12.10.2012