

---

## SCANOX GROVSPARKEKEL

---

### Produkttype:

Scanox Grovsparkel er basert på cellulosederivater kombinert med finknust dolomitt marmor. Sparkelen har spesielt gode fyllegenskaper og smidig og lett å arbeide med.

### Bruksområder:

Scanox Grovsparkel har gode fyllegenskaper og er en reparasjonssparkel for sår, ujevnheter og skader på betong, puss og bygningsplater. Den kan brukes til helsparkling av betong og skjøt- og flekksparkling på gipsplater. Sparkelen skal ikke brukes til strimling på gipsplater.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Gamle flater vaskes med Butinox Husvask og slipes. Pussrester fjernes. Betonggrader og ujevnheter fjernes.
<b>Bruksmåte/Påføringsmetode:</b>	Håndsparkling.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	1 l/m <sup>2</sup> ved helsparkling, avhengig av underlagets beskaffenhet.
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 70
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Avhengig av filmtykkelse. Støvtørr 30 min. Ny behandling etter 1 døgn eller når massen er gjennomtørr. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger tørketiden vesentlig.
<b>Fyllingsgrad:</b>	0–30 mm
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
<b>Emballasje:</b>	10 ltr.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og sparkelrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Lagringstid 12 måneder uåpnet.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS Datablad for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	23.03.06