
SCANOX MASKINSPARKEL

Produkttype:

Scanox Maskinsparkel Fin er en ferdigblandet sprøyte-, maskin- og rullesparkel med gode fyllegenskaper.

Bruksområder:

Scanox Maskinsparkel anbefales til flekk- og helsparkling innendørs på betong, lettbetong, puss (murverk). Kan også benyttes til skjøt- og flekksparkling, samt ujevnheter på gipsplater og andre bygningsplater. Den har gode fyll- og påføringsegenskaper med lite sig og krymp.

Tekniske data:

Forbehandling:	Blanke flater rengjøres med Butinox Husvask og mattslipes. Betonggrader og ujevnheter fjernes. Flaten rengjøres for støv og andre urenheter før sparkling. Til dypere sår og ujevnheter anbefales utsparkling med Scanox Grovsparkel.
Bruksmåte/ Påføringsmetode:	Sprøyte, Box, Bazooka og håndsparkling.
Anbefalt forbruk:	Skjøtesparkling, ca. 0,3 ltr/m ² . Helsparkling med 1 mm sjikttykkelse, 1 ltr/m ² . Ellers avhengig av underlag.
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 75
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr 30 min. Ny behandling etter 1 døgn eller når massen er gjennoimtørr. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.
Fyllingsgrad:	0–3 mm
Tynning/rengjøring:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Emballasje:	15 ltr spann og 15 ltr sekk.
Kornstørrelse:	Maks 0,1mm
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Lagringstid 12 måneder uåpnet.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	08.10.2012