

SCANOX MEDIUMSPARKEL

Produkttype:

Scanox Mediumsparkel er basert på cellulosederivat tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomitt. Lett og smidig å arbeide med, samt meget lett å slippe. Gir god vedheft til underlaget.

Bruksområder:

Scanox Mediumsparkel anbefales til bygningsplater, mur og betong. Den er beregnet til skjøtsparkling, flekksparkling og helsparkling. Den har gode fyllegenskaper og er lett å slippe. Hefter godt til underlaget.

Tekniske data:

Forbehandling:	Gamle flater vaskes med Butinox Husvask og slipes. Pussrester fjernes. Betonggrader og ujevnheter fjernes. Til dypere sår og ujevnheter anbefales utsparkling med Scanox Grovsparkel.
Bruksmåte/ Påføringsmetode:	Egnet for rulling, hånd- eller maskinsparkling..
Anbefalt forbruk:	Ca. 1 l/m ² ved helsparkling.
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 52
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr 30 min. Ny behandling etter 1 døgn eller når massen er gjennomtørr. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.
Fyllingsgrad:	0–4 mm
Tynning/rengjøring:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Emballasje:	0,4 ltr, 3 ltr og 10 ltr.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og sparkelrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Lagringstid 12 måneder uåpnet.

Ytterligere informasjon:



Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen.

Revisjonsdato: 12.10.2012