

SCANOX PANEL-LUT

Produkttype:

Scanox Panel-lut er en vanntynnbar, miljøvennlig, mild, hvitpigmentert lut. Den er tilsatt UV-filter og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot gulning ved å nøytralisere garvesyren i treverket. Scanox Panel-lut gir et hvittone, lyst naturlig utseende. Luten inneholder naturoiljer og voks som metter og forseglar overflaten, og skal derfor ikke etterbehandles. Produktet er klart til bruk og lett å påføre.

Bruksområder:

Scanox Panel-lut benyttes innendørs på tak med trepanel samt vegger i ubehandlet, lyst tre som furu og gran – hvor man ønsker en ekte og naturlig overflate. Scanox Panel-lut er særlig egnet til oppfriskning av gulnet tre som dermed får et pent, hvitskurt utseende. NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.). På gulnet treverk bør det settes en prøve.

Tekniske data:

Forbehandling:	Treverket skal være rent og tørt. Rengjør evt. først med TreStjerner Rens.
Bruksmåte:	Ryst kannen grundig. Påfør med lakkpensel eller svamp i treets lengderetning. Stryk hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Ved bruk av svamp vil det bli en svakere hvitfarge. Unngå/utjevn overlappinger. Ønskes et hvitere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt; etter ca. 1 time ved 20 °C.
Påføringsmetode:	Lakkpensel, svamp.
Anbefalt forbruk:	10–15 m ² /ltr. pr strøk.
Litervekt:	1,2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Bruktørr: Ca. 5 timer
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje:	3 ltr.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og rester deponeres i.h.t. lokale forskrifter.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Holdbarhet: 2 år i uåpnet kanne. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. pH-verdi ≈ 9. Benytt egnede beskyttelseshansker under arbeidet.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	06.10.08