
SCANOX SPRØYTESPARKEL

Produkttype:

Scanox Sprøytesparkel er en 100 % dolomitt-sparkel.

Bruksområder:

Scanox Sprøytesparkel er i hovedsak beregnet påført betong, lettbetong og puss. Produktet må kun benyttes i tørre rom.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være fritt for fett/olje og støv. Betonggrader fjernes. Grove hull flekksparkles med Scanox Grovsparkel.
Bruksmåte/påføringsmetode:	Sparkelen er ferdig til bruk. Påføres med høytrykksprøyte eller "skruen". Vanlig behandling er 1 til 2 ganger skjøt- og flekksparkling samt 2 til 3 ganger helsparkling, alt etter underlagets beskaffenhet.
Anbefalt forbruk:	1,5 l/m ²
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 43
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr ca. 2 timer. Overmalbar: 24 timer.
Tynning / rengjøring:	Vann.
Emballasje:	25 ltr. sekk på 25 kg
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og sparkelrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Lagringstid 6 måneder i uåpnet emballasje. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk.
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	23.12.06