

---

## SCANOX VÅTROMSPARKEL

---

### Produkttype:

Scanox Våtromsparkel er basert på PVA cellulosederivat, akryldispersjon og alkydolje, samt lette fyllstoffer og finknust marmor. Sparkelen er smidig å bruke og har spesielt gode fyllegenskaper.

### Bruksområder:

Scanox Våtromsparkel benyttes til strimling av gipsplater, skjøt- og flekksparkling av bygningsplater. Egner seg godt til helsparkling av bygningsplater, puss og betong i våtrom.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Gamle flater vaskes med Butinox Husvask og slipes. Pussrester, betonggrader og ujevnheter fjernes. Fjern evt. smuss, fett og såperester før påføring.
<b>Bruksmåte/påføringsmetode:</b>	Påføres med håndsparkel eller maskinsparkling.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	1 l/m <sup>2</sup> ved helsparkling.
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 58
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr 30 min. Ny behandling etter 1 døgn eller når massen er gjennomtørr. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig.
<b>Tynning / rengjøring:</b>	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
<b>Emballasje:</b>	0,75, 3 og 10 ltr.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og sparkelrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Lagringstid 12 måneder uåpnet.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS Datablad for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	23.03.06