

TYRI TRETJÆRE

Produkttype:

Tyri Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære. Bruken av tretjære har lange tradisjoner i Norge og i norsk byggeskikk.

Tretjæren gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og med en karakteristisk lukt. Tyri Tretjære er en mørk og tyktflytende naturlig tjære.

Bruksområder:

Tyri Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebehandlet treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger, trebåter o.l.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt, samt fritt for olje og fett. Underlag bestående av forvitret tjære og løse trefiber stålborstes lett med kardask. Flatene rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Sopp- og algedreper før tretjæren påføres.
Bruksmåte:	<p>Tyri Tretjære er vanligvis tyktflytende, og bør påføres varm. Varmes i vannbad til ca. 60 °C. Alternativt kan man tynne (ca. 10 %) med Tyri Balsamterpentin til produktet er strykbart. Får man for tykt på vil tjæren renne. Tretjæren påføres best med pensel. Unngå påføring i sterk sol.</p> <p>Etterbehandling foretas innen ett år etter første gangs behandling, og gjerne hvert år i en 3 års tid; siden etter behov. Syd- og vestvegger er mest utsatt og vil trenge oftere behandlinger enn nord- og østvegger. Husk å mette endeveden.</p>
Påføringsmetode:	Pensel
Anbefalt forbruk:	3–6 m ² /litr. pr strøk
Viskositet:	Ca. 1.500 cP (Brookf. 5–5)
Litervekt:	1,1
Volumtørrstoff (i %):	98–100
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Tretjære tørker sent. Det kan ta fra 3 døgn til flere uker; avhengig av værforhold, soleksponering og inntregning i underlaget.
Tynning/rengjøring:	Tyri Balsamterpentin (vegetabilsk terpentin). Verktøy rengjøres i Tyri Balsamterpentin el. rødsprit.
Emballasje:	1, 3 og 10 ltr.

Avfallshåndtering:	Tomemballasje og tretjærerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	<p>Kan lagres i minusgrader. Rør godt om før bruk. Tyri Tretjære er et rent naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med forskjellige produksjonsnummer bør derfor blandes før bruk. Hvis underlaget ikke er tørt ved påføring kan det oppstå skjolder ved senere regnvær. Tretjære blekner under påvirkning av sollys.</p> <p>Tjærebehandlede flater bør ikke overmales med vanlig maling/beis el. tjærebeis p.g.a. fare for gjennomblødning og mulig oppsprekking. Blanding med andre produkter skjer på eget ansvar. Scanox AS påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skjolder som oppstår ved bruk av Tyri Tretjære.</p> <p>Tørketiden påvirkes av endret temperatur, graden av sol-eksponering, luftfuktighet og filmtykkelse.</p>
Ytterligere informasjon:	<p>Se HMS- og FDV Datablader for produktet.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 250 g/l VOC.</p>
Revisjonsdato:	28.12.07