

---

## TYRILIN TJÆREDEKKBEIS

---

### Produkttype:

Tyrilin Tjæredekkbeis er en høykvalitets utendørs dekkende trebeskyttelse med avdempet trestruktur. Er basert på værbestandige alkydoljer iblandet ren furu tretjære.

Tyrilin Tjæredekkbeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Gir en vannavvisende overflate og motvirker oppsprekking. Tjæredekkbeisen inneholder aktive midler mot råte- og overflatesopp.

### Bruksområder:

Tyrilin Tjæredekkbeis brukes til behandling av nytt eller impregnerert treverk, og over tidligere tjærebeisede, beisede og dekkbeisede flater. Kan påføres direkte på treverket uten oljegrunding som første strøk.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Kledning eller laft som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålborstes. Laftet tømmer og glatte høvlede flater bør slipes før påføring. Gammel værslitt underlag stålborstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres.
<b>Bruksmåte:</b>	Det anbefales 2 strøk på nytt treverk. På gammel intakt beis/dekkbeis anbefales 1–2 strøk. Syd- og vestvegg er vanligvis mest utsatt og trenger derfor hyppigere behandling. Stryk 2–3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Tjæredekkbeisen påføres med beispensel, eller rulles med etterstrykning. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull + pensel. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	4–7 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk på uhøvlet; 8–12 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk på høvlet treverk.
<b>Viskositet:</b>	20.000 cP (Brookf. 5–5)
<b>Litervekt:</b>	1,14
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 54
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Tyrilin Tjæredekkbeis tørker noe senere enn en trad. oljedekkbeis. Det kan ta fra 1 til flere døgn avhengig av værforhold, sol-eksponering og inntregning i underlaget.
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,015–0,018" Viftevinkel: 65–80 °

---

	Arbeidstrykk: 150–180 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Scanox White Spirit.
<b>Emballasje/baser:</b>	3 og 10 ltr. A, B, C, Oker og Oksidrød base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og dekkbeisrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	<p>Kan lagres og brukes i minusgrader. Tyrilin Tjæredekkbeis skal ikke tynnes. Rør godt om før og under bruk. Tyrilin Tjæredekkbeis er basert på et naturprodukt. Vi anbefaler bruk av samme produksjonsnummer. Spann med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Dugg på halvtørr maling kan gi mattskjolding; sol på halvtørr maling kan gi solblæring.</p> <p>Anbefales ikke på underlag av ren tretjære. Anbefales ikke på underlag med ren tretjære. Benyttet på tidligere linoljeholdig underlag, kan linoljeblåring forekomme. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.</p>
<b>Ytterligere informasjon:</b>	<p>Se HMS- og FDV Datablader for produktet.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC.</p>
<b>Revisjonsdato:</b>	16.02.11