

---

## UNIPROFF AKRYL 25

---

### Produkttype:

Uniproff Akryl 25 er en halvblank, løsemiddelfri, ren akrylmaling for innvendig bruk. Malingen har meget god dekk- og hefteevne. Uniproff Akryl 25 har høy slitestyrke og god bestandighet mot vaske- og desinfeksjonsmidler.

### Bruksområder:

Uniproff Akryl 25 benyttes som understrøk, toppstrøk og ved vedlikehold av flater i offentlige bygg, skoler, sykehus og ellers hvor det kreves en maling med god hefteevne og bestandighet mot vaske- midler. Anbefales til bruk på tak og vegger i stue, oppholdsrom og soverom. Benyttes på underlag som bygningsplater, glassfiberstrie, tapeter, sandsparkel, skjøtemasse, puss og betong.

### Tekniske data:


---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Sparkelmasser avstøves for slipestøv, smittende underlag børstes rene, evt. vaskes, og seises før malingen påføres. Gammel, blank maling vaskes først med Butinox Husvask, nedmattes med sandpapir og grunnes med Butinox Heftrunn. Bart stål og lettmetaller må primes før malingen påføres.
<b>Bruksmåte:</b>	Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres jevnt og fyldig.
<b>Påføringsmetode:</b>	Rull, pensel el. sprøyte.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	6–9 m <sup>2</sup> /ltr. pr strøk.
<b>Viskositet:</b>	120 K.U., 170 cP
<b>Litervekt:</b>	1,2
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 38,5
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overmalbar: Ca. 2 timer Brukstørr: Ca. 24 timer.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Halvblank (25).
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,017–0,021" Viftevinkel: 50 °
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje/baser:</b>	3 og 10 ltr. Hvit, A-, B-, C- og Gul base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og

filmtykkelse. Baser skal fargebrekkes før bruk.

### Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

### Revisjonsdato:

19.02.07