

---

## UNIPROFF SUPERDEKK 02

---

### Produkttype:

Uniproff Superdekk 02 er en helmatt, PVA-basert, løsemiddelfri maling for innvendige tak. Den har meget god dekkevne og spruter lite. Gir skjoldfrie tak.

### Bruksområder:


Uniproff Superdekk 02 benyttes som understrøk og dekkstrøk på sandsparkel, puss, betong og bygningsplater.

### Tekniske data:

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Forbehandling:</b>                 | Underlaget må være rent og tørt. Sparkelmasser avstøves for slipestøv, sterkt smittende underlag børstes rene, evt. vaskes, og seises før malingen påføres. Gammel, blank maling vaskes først med Butinox Husvask, nedmattes med sandpapir og grunnes med Butinox Heftrunn. Bort stål og lettmetaller må primes før malingen påføres. |
| <b>Bruksmåte:</b>                     | Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig.   |
| <b>Påføringsmetode:</b>               | Rull, pensel el. sprøyte.   |
| <b>Anbefalt forbruk:</b>              | 6–10 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.  |
| <b>Viskositet:</b>                    | 120 K.U.  |
| <b>Litervekt:</b>                     | 1,35  |
| <b>Volumtørrstoff (i %):</b>          | Ca. 31  |
| <b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b> | Støvtørr: Ca. 1 time<br>Overmalbar: Ca. 3 timer   |
| <b>Glans (v/ 60 °):</b>               | Helmatt (02)  |
| <b>Data for høytrykkssprøyte:</b>     | Dyse: 0,018–0,021"<br>Viftevinkel: 60°  |
| <b>Tynning/rengjøring:</b>            | Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.   |
| <b>Emballasje/baser:</b>              | 10 ltr. Hvit og NCS 0502Y.  |
| <b>Avfallshåndtering:</b>             | Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.   |
| <b>Anmerkninger:</b>                  | Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Må ikke benyttes som grunning av flater som skal påføres tapet el. vev.                                       |
| <b>Ytterligere informasjon:</b>       | Se HMS- og FDV Datablader for produktet.  |

---



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

**Revisjonsdato:**

02.09.08