

BUTINOX Interiør Tavlemaling

Produktbeskrivelse

Type

En vannbasert, spesialutviklet matt akrylmaling til tavlebruk.

Egenskaper og fordeler

Løsemiddelfri og luktsvak tavlemaling som kan brekkes i mange farger og er lett å skrive på med kritt.

Bruksområde

Benyttes innendørs som mellom- og toppstrøk på slette vegger og underlag som bygningsplater, puss og sparkel i tørre rom. For best mulig tavle bør underlaget være så slett og glatt som mulig.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L)
Fås i følgende baser	B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Butinox Multicolor.
Glansgrad	2
Tørrestoff	40 ± 2 volum%
Litervekt	1,2
pH-verdi	8.5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Malingen påføres jevnt og fyldig med rull. (Recommend Jordan rull for glatte flater.) Man kan også benytte pensel.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og BUTINOX Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 40 µm - 50 µm

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Må overmales innen	2 t
Bruktørr	7 dager

Malingen må herde i minimum 7 dager før kritt brukes på tavlen.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask, nedmattes og avstøves.

Toppstrøk

Påfør 2 strøk.

Anmerkning

Se www.butinoxinteriør.no for mer informasjon.

Rengjøring av søl

BUTINOX Interiørvask

Vedlikehold

Rengjør tavlen for kritt med vann og klut. Dersom tavlen er veldig skitten, kan man bruke lett såpevann og klut. Såpevannets pH-verdi må ikke overstige 8,5.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking



Godkjenninger



Anbefalt av Astma- og allergiforbundet (SAAF). Astma- og allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m²/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51221800, 51221815

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)

versjonen være gjeldende.