

## TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak

### Produktbeskrivelse

#### Type

TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak er en vanntynnet maling spesialutviklet for takstein og metalltak.

#### Egenskaper og fordeler

Malingen gir et jevnt og flott utseende og gir taket lenger levetid. Malingen beskytter taket mot begroing av alger og mose, samt forvitring fra vær og årstider.

#### Bruksområde

TAKSITT er spesialutviklet for behandling og beskyttelse av sement takstein, metallplater, bølgeblekk og stål. Kan også brukes på asfalt takpapp, betong og eternitt (ikke supereternitt). NB! Asfalt shingel skal ikke males. Ved tvil om behandling bør Scanox AS kontaktes.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 og 10 L.
<b>Farger</b>	Sort: 3 og 10 L, rød: 10 L og grå: 10 L.
<b>Glansgrad</b>	10
<b>Generisk type</b>	Vanntynnet akrylmaling.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	38 ± 2 volum%
<b>Tørrestoff pr vekt</b>	49 ± 2 Teoretisk vekt%
<b>Litervekt</b>	1218 - 1240
<b>pH-verdi</b>	9
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte.

Ved bruk av rull og pensel anbefales det først å påføre ett fyldig strøk med rullen. Bruk deretter pensel og påfør malingen godt inn i alle kanter og hjørner. Arbeid i mindre felt av gangen for å sikre at overlapp ikke synes. Ta f. eks. 2-3 takstein i bredden og jobb deg helt fra topp til bunn. Andre strøket gjentas på samme måte.

#### Veiledende data for høytrykksprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.017" - 0.023"
<b>Viftevinkel</b>	40-50°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann og BUTINOX Penselrens.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	4 - 8	125 - 250	48 - 95

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Skal ikke påføres i direkte sollys. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.

## Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 1 t
Overmalbar	4 t

Underlag	
<b>Sement takstein:</b>	<p>Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i brosjyre og på Scanox.no.</p> <p>Steinen må tørke godt før påføring av 1-2 strøk TAKSITT Grunning for Takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet.</p> <p>Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak.</p>
<b>Eternitt:</b>	<p>Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt rent, eller der underlaget er helt tørt. Se mer informasjon om sikkerhet i brosjyre og på Scanox.no.</p> <p>Steinen må tørke godt før påføring av 1 strøk TakSitt Grunning for Takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet.</p> <p>Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak.</p>
<b>Metall/Bølgeblekk/Stål:</b>	<p>Bruk høytrykkspyler og spyl grundig bort alt av løse sandpartikler, alger, sopp og mose. Gå forsiktig, det er tryggest å gå der det enten allerede er spylt helt rent, eller der underlaget er helt tørt. Synlige rustflater må stålborstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med BUTINOX Kraftvask. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TAKSITT Grunning for Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak.</p>
<b>Asfalt takpapp:</b>	<p>Sprekker i belegget, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse. Taket børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, samt eventuelt mose og alger. Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med BUTINOX Sopp- og Algedreper. Når taket er tørt behandles det med 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak.</p>

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51408734, 51408700, 51408715, 51408726

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.