

QUICK Bengalack Rett på Rust

Produktbeskrivelse

Type

QUICK BENGALACK Rett på Rust er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Rett på Rust er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Kan blandes i mange farger.

Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs til overflatebehandling av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/ hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner o.l.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,25 L og 0,75 L (base 0,68 L).
Fås i følgende baser	0,68 L base: A, B og C.
Brekking	Baser skal fargebrekkes før bruk.
Farger	0,25 L: Hvit blank, Rød blank, Sort blank, Sort silkematt 0,75 L: Hvit blank, Sort blank, Sort silkematt
Glansgrad	Ferdigfarger: Blank: 90–100. Silkematt: 25–35. Baser : Blank
Volumbasert tørrstoffinnhold	40 ± 2 volum% Hvit
Litervekt	1.18 Hvit
Flammepunkt	Closed cup (CC): 35°C (95°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Røres godt opp fra bunnen.

Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel, korthåret rull/fordriver.
Rør godt om før og under arbeidet. Påføres fyldig og jevnt i to strøk. I områder med stor belastning og i saltholdig miljø anbefales tre eller flere strøk for optimal beskyttelse.

Rengjøring av malerverktøy

White spirit

Filmtykkelse og spredeevne (forbruk pr. strøk)

Anbefalt forbruk (spreddeevne): 8 m²/liter pr. strøk
Filmtykkelse (µm): 40–50 (tørr)

Tynner

White spirit

Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 t
Brukstørr / forsiktig bruk	Min. 8 t
Sterk belastning / gjennomherdet	3–4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer, salter og andre forurensninger. Løstsittende maling og rust fjernes ved stålbørsting. Blanke flater mattslipes. Vask med **BUTINOX Kraftvask**. Skyll godt med rikelig mengder vann. La tørke før videre behandling. Underlaget må være helt tørt før **QUICK Bengalack Rett på Rust** påføres.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking

BREEAM[®] NOR Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

46124593, 46124638, 46124612, 46124642, 46124623, 46124657, 46137117, 46124661, 46124676

NOBB modul nummer

41881625

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.