

QUICK Bengalack Universal

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Universal er en alkydbasert toppstrøksmaling.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Universal gir en hard og slitesterk overflate. **QUICK Bengalack Universal** er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Produktet leveres som Blank, Silkematt og Matt (kun sort).

Bruksområde

QUICK Bengalack Universal benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder/hegn, sykler, møbler, innredninger o.l.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Ferdigfarger: 0,25 L og 0,75 L. Baser: 0,68 L og 2,7 L.
Fås i følgende baser	0,68 L Blank: A, B, C, gul og gul/orange. 0,68 L Silkematt: A, B og C. 2,7 L Blank: A, B og C.
Brekking	Baser skal fargebrekkes før bruk.
Farger	0,25 L Blank: Hvit, Sort, Signalgul, Signalrød. 0,25 L Silkematt: Hvit, Sort. 0,75 L Blank: Hvit, Sort. 0,75 L Silkematt: Hvit, Sort, Aluminium. 0,75 L Matt: Sort.
Glansgrad	Blank (ferdigfarger, baser): 90–100 Silkematt (ferdigfarger, baser): 10–16 Silkematt (Aluminium): 25–35 Matt (ferdigfarge): 4–7
Volumbasert tørrstoffinnhold	41 ± 2 volum% Hvit
Litervekt	1.14 Hvit
Flammepunkt	36 °C

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel, korthåret rull/fordriver.

Rør godt om til malingen får en jevn konsistens. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.017–0.021"
Viftevinkel	30–50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	10 – 12	83 – 100	34 – 41

Tynner

White Spirit.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 timer
Brukstørr / forsiktig bruk	Min. 10 timer
Sterk belastning / gjennomherdet	3–4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt jern og stål:	Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Gunning . Toppstrøk: To strøk QUICK Bengalack Universal i anbefalt filmykkelse.
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Gunning . Toppstrøk: To strøk QUICK Bengalack Universal i anbefalt filmykkelse.
Galvanisert stål og lettmetall:	Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vaskes med BUTINOX Kraftvask , spedd 1:5 med vann. Skyll grundig med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Gunning . Toppstrøk: To strøk QUICK Bengalack Universal i anbefalt filmykkelse.
Hardplast:	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med BUTINOX Husvask/Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Gunning . Toppstrøk: To strøk QUICK Bengalack Universal i anbefalt filmykkelse.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

Dette dokumentet dekker informasjon om:

QUICK Bengalack Universal Blank: Produkt ID 43862, Produktkode 6AJ

QUICK Bengalack Universal Silkematt: Produkt ID 40822, Produktkode 26W

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

QUICK Bengalack Universal Blank: 55805396, 55805400, 55805415, 55805426, 55805434, 55805445, 55805453, 55805464, 55805472, 55805483, 55805498, 55805502, 55805517, 55805521.

QUICK Bengalack Universal Silkematt: 55807920, 55807935, 55807946, 55807954, 55807965, 55807973, 55807984, 55807992, 55808003.

NOBB modul nummer

42168659, 42169147

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.