

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray er en alkydlakk.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray tåler opp til 650 °C. Fornyer og vedlikeholder. Fås i sort matt.

Bruksområde

QUICK Bengalack Varmebestandig Spray er utviklet for flater som er utsatt for varme: vedovner, peiser, eksosanlegg, utegriller o.l.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).
Farger	Sort.
Glansgrad	Matt.
Flammepunkt	Closed cup (CC): -7°C (19.4°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Drivgass: Butan/Propan.
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.
Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min., sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fylldig strøk.
Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til det bare er drivgass som kommer ut.

Tynner

White Spirit.

Forhold under påføring

Sprøyt ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 minutter
Brukstørr / forsiktig bruk	Min. 30 minutter
Sterk belastning / gjennomherdet	3-4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt jern og stål:	Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray .
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med BUTINOX Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray .
Galvanisert stål og lettmetall:	Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vaskes med BUTINOX Kraftvask , spedd 1:5 med vann. Skyll grundig med rent vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter behandling med QUICK Bengalack Varmebestandig Spray .

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Kan lagres i minusgrader. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking

BREEAM[®] NOR Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55805241

NOBB modul nummer

42168625

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway

Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.