

# QUICK Bengalack Grunning Spray

## Produktbeskrivelse

### Type

**QUICK Bengalack Grunning Spray** (Arcanol) er en rusthindrende alkydgrunning.

### Egenskaper og fordeler

**QUICK Bengalack Grunning Spray** er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende. Spesielt godt egnet på områder hvor det er vanskelig å komme til med pensel.

### Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende grunning på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblekk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml).
<b>Farger</b>	340 Metallgrå.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt.
<b>Flammepunkt</b>	Closed cup (CC): -7°C (19.4°F)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Drivgass: Butan/propan.  
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

### Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk.

Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min., sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt.

Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til det bare er drivgass som kommer ut.

## Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 minutter
Bruktørr / forsiktig bruk	Min. 3 timer
Sterk belastning / gjennomherdet	3–4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt jern og stål:	Avfettes med <b>UNIVERSALTYNNER NR. 1</b> eller <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> . Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Tidligere malt jern og stål:	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med <b>BUTINOX Kraftvask</b> . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Galvanisert stål og aluminium:	Avfettes med <b>UNIVERSALTYNNER NR. 1</b> eller <b>QUICK Bengalack Avfetting Spray</b> . Vaskes med <b>BUTINOX Kraftvask</b> , spedd 1:5 med vann. SKYLL GRUNDIG med rent vann! Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Hardplast og tre:	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med <b>BUTINOX Husvask/Kraftvask</b> . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.

### Forbehandling

2 strøk **QUICK Bengalack Grunning Spray**.

### Toppstrøk

**QUICK Bengalack Grunning Spray** kan benyttes som toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk).

---

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



---

## Miljømerking

**BREEAM<sup>®</sup> NOR** Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

---

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

---

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55808423

### NOBB modul nummer

42169204

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway

Tel: +47 32 24 43 00  
Fax: +47 32 84 13 85  
SDSscanox@scanox.no

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.